

CEMENT PRIMER

Primaire cimentaire

DESCRIPTION

CEMENT PRIMER est un primaire d'accrochage en poudre à base de ciment, à appliquer sur la surface du béton sec. Et l'idéal comme fonds d'engagement pour les revêtements en béton désactivé ItalianTerrazzo™ Isoplam®, pour les microchapes en Pavilux Overlay Isoplam® ou chape imprimé Stampable Overlay Isoplam®,

AVANTAGES

Cement Primer Isoplam®:

- garantie une excellente adhérence sur des supports en béton;
- peut être utilisé à l'intérieur ainsi que à l'extérieur;
- est de couleur gris: vous pouvez également faire des couches de faible épaisseur et avec des couleurs claires sans sans noter le primaire en transparence ;
- ne contient pas de chlorure;
- est également applicable sur des surfaces humides ;

PREPARATION DU SUPPORT

Le substrat doit être conforme aux normes UNI 11146 et UNI EN 206 et doit être propre, exempt de dommages et la contamination (huiles, graisses, résines, cires...) et être rendu rugueux et poreux par fraisage, grenailage ou nettoyage à haute pression, afin de obtenir une bonne adhérence.

C'est nécessaire de bien mouiller la surface le jour avant d'appliquer Cement Primer Isoplam® prenant soin d'enlever toute l'eau stagnante qui pourrait compromettre l'accrochage.

MELANGE ET APPLICATION

Pour un bidon de 20 kg de Cement Primer ajoutez de 4,5 à 5,5 litres d'eau et mélangez pendant environ 3 minutes avec un mélangeur à basse vitesse jusqu'à obtenir une consistance uniforme. Appliquez le produit ainsi obtenu sur la surface utilisant d'un Balai à poils durs Isoplam® jusqu'à atteindre une épaisseur de 1-2 mm. Ensuite, appliquez immédiatement "frais sur frais" le mélange souhaité. Si le Cement Primer se sèche trop rapidement, vous devez appliquer une autre couche du produit.

Si vous appliquez le mélange lorsque Cement Primer est déjà sec, l'accrochage au support sera compromis, avec un fort risque de détachement.

Ciment Primer Isoplam® doit être appliqué à des températures supérieures à 5 °C.

CONSOMMATION

Le consommation de Cement Primer Isoplam® varie en fonction du substrat (porosité, matériaux utilisés etc ..). A titre indicatif la consommation peut varier de 1,8 à 2,2 kg/m².



EMBALLAGE, STOCKAGE ET SECURITE'

Cement Primer Isoplam® est emballé en bidons de 20 kg.
Il doit être stocké dans un lieu sec, aéré, avec des températures non inférieures à 5 °C et, si stockée correctement, est garanti 6 mois.
Consultez la fiche de sécurité avant utilisation.

IMPORTANT:

Le produit CEMENT PRIMER est formulé pour être utilisé comme indiqué ci-dessus dans l'application. L'addition de tout autre produit affecte le résultat final de la surface.

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l'utilisation dont il est destiné. Le producteur décline toutes responsabilités pour les résultats des applications ratées. Il est conseillé d'effectuer toujours des essais sur des petites surfaces avant l'application. Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les données peuvent varier à tout moment. Le produit CEMENT PRIMER est destiné à l'utilisation professionnelle. ISOPLAM Srl organise des courses de formation périodique pour les clients qui en font la demande.