

# VERTICAL TIXO

## POUR EPOXY DRAIN

### DESCRIPTION

Vertical Tixo Isoplam<sup>®</sup> est un additif épaississant en poudre spécialement conçu pour améliorer la thixotropie de Epoxy Drain Isoplam<sup>®</sup>, en particulier dans le cas d'applications verticales.

### DOMAINES D'UTILISATION

Il est utilisé comme composant indispensable dans la résine Epoxy Drain Isoplam<sup>®</sup> pour la création la réalisation en gravier de marches, escalier...

### APPLICATION

#### Notes:

- Contrairement aux surfaces horizontales en Epoxy Drain, la réalisation verticale nécessite une plus grande quantité de résine épaissie, c'est-à-dire dans le rapport ainsi déterminé: 1 partie de Epoxy Drain (déjà mélangé avec Vertical Tixo) et 3 parties de grain. Il est donc précisé que les surfaces verticales créées avec le système Epoxy Drain + Vertical Tixo perdent leurs caractéristiques de drainage.
- Contrairement aux surfaces horizontales réalisées avec Epoxy Drain, la réalisation verticale ne permet pas l'utilisation d'un grain d'un diamètre supérieur à 5 mm. De plus, l'épaisseur totale qui sera appliqué ne doit pas dépasser celle de la taille maximale de l'agrégat.

#### Préparation du fond:

Sur le support sec précédemment traité avec Vapor Barrier, appliquer une couche de Epoxy Drain (A+B) avec un rouleau à poils moyens, sur lequel la pâte sera spatulée, fraîche sur fraîche, comme décrite ci-dessous.

#### Préparation du mélange:

Mélanger soigneusement 8-10% (en poids) de poudre de Tixo Isoplam<sup>®</sup> Vertical au composant A de Epoxy Drain. Un mélange particulièrement dense et blanchâtre sera obtenu. Un excès de Vertical Tixo porte à une augmentation de l'opacité et un léger blanchissement de la surface réalisée.

Ajouter ensuite le composant B aux dosages établis par la fiche technique de Epoxy Drain, en prenant soin de bien mélanger.

Verser le mélange ainsi obtenu dans le grain dans le rapport 3 à 1 (3 parties de grains et 1 partie du mélange) et mélanger mécaniquement et bien pendant quelques minutes.

#### Application du mélange:

Appliquer le mélange du bas vers le haut à l'aide de la truelle professionnelle Isoplam<sup>®</sup> en prenant soin de ne pas créer d'épaisseurs supérieures à la taille maximale de l'agrégat. Lisser la surface avec la truelle propre dans le diluant Epoxy Isoplam<sup>®</sup> afin de fixer le mélange au support et lisser la surface.

### CONSOMMATION

La quantité de Vertical Tixo à utiliser est égale à 8-10% en poids de composant A de Epoxy Drain.

ISOPLAM S.R.L.

1

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 [www.isoplam.it](http://www.isoplam.it)

IDENTIFICAZIONE ISO 9001:2015

Rev. 11/10/2017



## EMBALLAGE

Vertical Tixo Isoplam® est fourni en sacs de 1 kg.

## SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation. Vertical Tixo Isoplam® est destiné à un usage professionnel uniquement.

### IMPORTANT:

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il est responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation prévue. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats des applications incorrectes. Il est conseillé de toujours effectuer des tests sur de petites surfaces avant l'application. Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Nous vous rappelons aussi que les produits Isoplam sont destinés à un usage professionnel et qu'Isoplam fournit la formation périodique de ses clients qui en font demande. Quiconque utilise ces produits sans être qualifié le fait à ses risques et périls.